LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 7x19

Informations du produit



Conçu pour offrir des performances fiables dans les applications de levage, de gréage et les usages industriels généraux, ce produit présente un excellent équilibre entre résistance, flexibilité et durabilité. Il convient parfaitement aux applications exigeant une manutention de charge fiable et une bonne résistance à l'usure.

... *En savoir plus*

Construction du câble: Câble d'acier 6×19M+WSC (7×19). Câble de type aviation (Aircraft cable). Résistance de 1960 N/mm² (200 kg/mm²).
Marquage: Selon la norme
Finition: Galvanisé.
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.57

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 7x19

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids lb
01.G10133030G	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	5,84	Standard	0,07
01.G10133050G	5	1 960	Acier galvanisé	sZ	16,19	Standard	0,2
01.G10133064G	6,35	1 960	Acier galvanisé	sZ	26,16	Standard	0,33
01.G10133080G	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	41,49	Standard	0,53
01.G10133096G	9,6	1 960	Acier galvanisé	sZ	59,84	Standard	0,77

© Novembre 2026 - Tous droits réservés